



DER ALLES STREICHEN LACK!

Der Alles Streichen Lack! von MissPompadour ist ein wasserbasierter, sanft seidenmatter Lack für den Innen- und Außenbereich mit einer exzellenten Deckkraft.

- Kratz- und stoßfest
- Einheitlich sanftes, seidenmattes Aussehen
- Lange Offenzeit und schnell überstreichbar
- Optimale Deckkraft und keine Vergilbung

DAS PRODUKT

Strapazierfähiger Lack für den Innen- und Außenbereich, für fast alle Untergründe geeignet. Holz, Fliesen, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), holz- und steinartige Untergründe. Nach gründlicher Reinigung anwendbar auf bereits vorhandenen ausgeführten Anstrichen.

GEBINDE	In 1l und 2,5l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der Einfach streichen Kollektion
GLANZGRAD	Seidenmatt, 12 G.U. bei 60°
BINDEMITTEL	Acrylattechnologie
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden, auf glatten Untergründen besser 5 Stunden. Vollständig durchgehärtet nach 2 Wochen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für dunkle Farbtöne gelten bei niedrigeren Temperaturen längere Trocknungszeiten als für Weiß und helle Farbtöne.
FESTKÖRPERGEHALT	ca. 40 - 48 % Vol.
DICHTE BEI 20°C	ca. 1,05 - 1,19 g/cm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	ca. 30 - 60 dPas
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinzel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller, Druckluftspritzpistole Wagner Wood & Metal Sprayer W 125 (15 % verdünnt mit Wasser, Luftmenge max., Materialmenge 80 %)
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5 % Wasser verdünnen
REINIGUNG DES ZUBEHÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	ab 7 °C bis 25 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 %. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	35 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 100 Mikron nasse Schichtdicke)

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für die Benutzerin/den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHE BESTANDTEILE)	130 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.
KONSERVIERUNGS-STOFFE	Bronopol (INN); Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Natriumbenzoat; Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu-führen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ab-spülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter 0941-20606822.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen die Farbe verderben. Bitte auf saubere Lagerung achten, um die Haltbarkeit nicht zu beeinträchtigen.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDE BEI MITTLERER BEANSPRUCHUNG

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- Fliesen, steinartige Untergründe und Böden
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Normale Verschmutzungen gründlich mit Zum Reinigen von MissPompadour entfernen und mit klarem Wasser nachwischen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigungen und Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Dafür können eventuell Spezialreiniger notwendig sein.

Grundieren: Eine geschlossene Schicht Zum Halten & Blocken von MissPompadour aufbringen. Die Schicht muss nicht deckend sein. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit dem Alles Streichen Lack!, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Vor der Verarbeitung den Lack mit einem Rührstäbchen gründlich durchrühren.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln von MissPompadour empfehlenswert. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer
- Alter, abgenutzter Klarlack auf Holz

Vorbereitung: Untergrund gründlich mit Zum Reinigen säubern. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Einige Holzarten (Nadelhölzer, Tropenhölzer, Eiche) können durch Ausbluten von Holzinhaltsstoffen Verfärbungen in hellen Lackschichten verursachen. In diesem Fall eine Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar. Ist der Untergrund stark saugend oder verfärbt sich die erste Schicht der Grundierung, muss noch eine zweite Schicht aufgetragen werden. Wartezeit erneut 8 Stunden.

Deckanstrich: Deckanstrich mit dem Alles Streichen Lack!, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Vor der Verarbeitung den Lack mit einem Rührstäbchen gründlich durchrühren.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln von MissPompadour empfehlenswert. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Lackierte oder gestrichene Hölzer
- Klar lackierte Hölzer
- Lackierte Möbel und Dekoration aus Holz oder Metall

Vorbereitung: Untergrund gründlich mit Zum Reinigen von MissPompadour säubern. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen. Roststellen bei Metallen entfernen und mit Rostschutz Primer vorbehandeln.

Grundieren: Bei starker Beanspruchung eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit dem Alles Streichen Lack!, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Vor der Verarbeitung den Lack mit einem Rührstäbchen gründlich durchrühren.

Versiegelung: Bei Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit Zum Versiegeln von MissPompadour empfehlenswert. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 20.11.2025