



DIE WERTVOLLE Wandfarbe

MissPompadour Wandfarbe Die Wertvolle erzeugt ein edles, mattes Finish auf der Wand. Dabei ist sie stabil und abriebfest. Die Wertvolle besteht aus natürlichen Rohstoffen, die innerhalb der Lebensdauer der Farbe nachwachsen können. Damit ist sie eine der nachhaltigsten Wandfarben, die es zur Zeit gibt. Sie ist wasserbasiert, lösungsmittelfrei und verfügt über eine exzellente Deckkraft.

- Biobasiert und VOC-frei*
- Sehr hohe Deckkraft, Klasse 1
- Ausgezeichnete spritzfreie Verarbeitung
- Stumpfmatt
- Sehr gut zu reinigen, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1
- Einfach auszubessern, da ansatzfrei
- Geruchsneutral

*VOC-frei: Alle weißen Farben und Grundfarben sind lösemittelfrei. Abhängig von der gewählten Farbe, der verwendeten Grundfarbe und den Farbpasten, kann das Produkt eine kleine Menge VOC enthalten, d. h. maximal einige Gramm pro Liter.

UNSER VERSPRECHEN MIT ECO SERIES FARBEN



- Geringstmögliche Menge an Konservierungs- und Lösungsmitteln für eine nachhaltige Lagerung
- Nachhaltig ohne Qualitätsverlust
- Wasserbasiert
- Made in Europe für einen geringen CO₂ Fußabdruck

ROHSTOFFE, DIE



- Innerhalb der Lebensdauer des Lacks nachwachsen können
- Aus unerschöpflichen Quellen gewonnen werden
- Verantwortungsvoll produziert werden
- Nicht auf Kosten der Nahrungskette gehen

DAS PRODUKT

Premium-Wandfarbe für den Innenbereich für alle gängigen Wanduntergründe und Decken geeignet. Gipskartonplatten, Beton, Mauerwerk und (Spritz-) Putz, steinartige Plattenmaterialien und Glasfasergewebe. Auf neuen Untergründen genauso anzuwenden wie auf Untergründen, die mit Latex oder mit anderen herkömmlichen Beschichtungen versehen sind.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar und 2,5 l Kunststoffeimer aus recyceltem Kunststoff
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der MissPompadour- Kollektion
GLANZGRAD	Stumpfmatt, etwa 2 G.U. bei 85 °
BINDEMITTEL	Pflanzliches Öl
BIOBASIERT	Ja

PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden, überstreichbar nach ca. 4 Stunden Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 45% Vol.
NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT	Klasse 1, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen
DICHTE BEI 20°C	Etwa 1,52 kg/dm ³
DECKKRAFTKLASSE	Klasse 1 bei einem Verbrauch von 6 - 9 qm/l gemäß ISO 6504-3 und DIN EN 13 300
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 118 K.U.
WASSERDAMPFDIFFUSIONSWIDERSTAND	SD-Wert = 0,22 m, Klasse V2 (SD-Wert 0,14 bis 1,4 m), gemäß EN 1062-1 V = 91 g/(qm x d), Klasse V2 (µd-Wert 15 bis 150), gemäß EN 1062-1
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel, Farbroller, Airmix, Airless, Airless erhitzt
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit max. 10% Wasser verdünnen
SPRITZDATEN	<p>Airmix Druck 10 - 15 MPa (100 - 150 bar), Luftunterstützung etwa 0,2 MPa (ca. 2 bar) Öffnung 0,017 - 0,019 inch Verdünnung keine</p> <p>Airless Druck 20 MPa (200 bar) Öffnung 0,017 - 0,019 inch Verdünnung keine</p> <p>Airless erhitzt (40 °C) Druck 15 - 17 MPa (150 - 170 bar) Öffnung 0,017 - 0,019 inch Verdünnung keine</p> <p>WAGNER Universal Sprayer W 575 FLEXiO Luftmenge maximal Materialmenge 7 Schlitzdüse Verdünnung 5% mit Wasser</p>

REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	ab 8°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85%
REICHWEITE	ca. 6-9 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Das Auftragen einer vollen Schicht ergibt eine lange 'Offenzeit', die zusammen mit dem "Nass-in-Nass"-Auftragen in einer ansatzlosen Oberfläche resultiert.	

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinfolblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	maximal 30 g/l VOC (damit entsprechend der gesetzlichen Grenzwerte offiziell VOC-frei)
BREEAM - Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden.
KONSERVIERUNGSTOFFE	1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on und ein Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Die Wertvolle ist extrem niedrig. Deshalb kann die Farbe auch in Kinderzimmern und Schlafzimmern eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen und auf persönliche Schutzausrüstung achten.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON STARK ODER UNTERSCHIEDLICH STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- Frischer Putz
- Gestrichen mit mineralischen Farben
- Verspachtelte Gipskartonplatten
- Altbauwände mit Reparaturstellen

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen und lose Farbschichten entfernen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern.

Grundieren: Eine Grundierung mit einem Wallprimer/Tiefengrund verbessert die gleichmäßige Aufnahme der Wandfarbe und führt zu einem schneller deckenden und stabileren Ergebnis.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Die Wertvolle, überstreichbar nach 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

STREICHEN VON BEREITS GESTRICHENEN ODER NICHT STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDE

- Alter Dispersionsanstrich
- Steinverblender
- Holzvertäfelungen (ggf. Sperrgrund erforderlich)
- Tapeten

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen und lose Farbschichten entfernen. Fehlstellen mit Spachtelmasse ausbessern.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Die Wertvolle, überstreichbar nach 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 13.04.2022