

ZUM WAND GRUNDIEREN

Tiefengrund

MissPompadour Zum Wand Grundieren ist ein gut eindringender, farbloser Tiefengrund für saugende und poröse Untergründe.

- Verringert Saugen des Untergrunds
- Dadurch gleichmäßiger Farbauftrag und bessere Deckkraft
- Verbessert die Haftung
- Wasserdampfdurchlässig
- Schnelle Trocknung
- VOC-arm

DAS PRODUKT

Zu verwenden als Haftgrund auf saugenden und porösen, steinartigen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Putz, Plattenmaterialien u.ä. für innen und aussen. Weiterhin nutzbar als Grundierung für Wand- und Fassadenfarben auf Acrylatdispersionsbasis. Kann auch mit Wandfarben auf Acrylatdispersionsbasis gemischt werden.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Transparent, flüssig milchig weiß
GLANZGRAD	Matt, etwa 5 - 10 G.U. bei 85°, wenn ausreichende Eindringung in den Untergrund
BINDEMITTEL	Acrylat Copolymer
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 19 % Vol.
DICHTE BEI 20°C	Etwa 1 kg/dm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 77 K.U.

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller
VERDÜNNUNG	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit bis zu 3 Teilen Wasser verdünnen, auch mit der Farbe direkt mischbar (s.u.)
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
REICHWEITE	Ca. 3 - 5 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds bei unverdünnter Verwendung. Siehe Anwendungsempfehlungen für empfohlene Verdünnung.
VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	Mind. 10° C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85 % rF. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
<p>Sorgen Sie für eine gute Eindringung in den Untergrund und vermeiden Sie die Entstehung von glänzenden Stellen! Eine glänzende Schicht hat einen negativen Einfluss auf die Haftung der aufzutragenden Wandfarbe. Entsteht eine glänzende Schicht, dann muss der Tiefengrund mit so viel Wasser verdünnt werden bis es keinen Glanz mehr gibt. Bitte auf einer Testfläche ausprobieren.</p>	

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt A/h: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l flüchtige organische Verbindungen (VOC).
BREEAM - Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden.
KONSERVIERUNGSTOFFE	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on(3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
<p>Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.</p>	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

GRUNDIERUNG VON FRISCHEN UND STARK SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

Die Saugfähigkeit des Untergrundes kann man leicht mit ein paar Wasserspritzern testen.

Werden diese sehr schnell aufgenommen oder trocknen unmittelbar auf der Wand auf, ist die Wand stark saugend und Zum Wand Grundieren sollte pur aufgetragen werden. Kalkputze, frischer Gipsputz, Sanierputz oder Lehmputz sind stark saugend.

Dabei ist die Ergiebigkeit 3-5 m² pro Liter.

GRUNDIERUNG VON NORMAL ODER UNTERSCHIEDLICH SAUGENDEN UNTERGRÜNDEN

Poröse Untergründe, minderwertige oder bindemittelarme Altanstriche oder Wände mit Reparaturstellen werden mit verdünntem Tiefengrund vorbehandelt.

Zum Wand Grundieren kann 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Bleibt nach einem Probeanstrich ein Glanz nach dem Trocknen, kann die Grundierung stärker verdünnt werden. Die typische Grundierung für Gipskartonplatten ist 1:3.

Reichweite hier bis zu 18 m² pro Liter.

ERSTANSTRICH MIT WANDFARBE ALS GRUNDIERUNG

Als perfekte Vorbereitung für einen sehr haltbaren und besonders gleichmäßig deckenden Farbanstrich kann Zum Wand Grundieren auch direkt der Wandfarbe zugesetzt werden. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich beim Streichen von minderwertigen Altanstrichen oder anderen schwierigen Untergründen.

Für den Erstanstrich von Die Wertvolle und LittlePomp 1 Teil Grundierung mit 4 bis 9 Teilen Farbe mischen. Die Deckkraft des Erstanstrichs wird dadurch etwas gemindert, aber der Zweitanstrich wird dadurch umso gleichmäßiger.

Für den Erstanstrich können 10 Teile Die Nützliche mit 9 Teilen Zum Wand Grundieren und 1 Teil Wasser verdünnt werden. Die Deckkraft des Erstanstrichs wird dadurch etwas gemindert, aber der Zweitanstrich wird dadurch umso gleichmäßiger.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit. Letzte Änderung: 13.09.2022