



ZUM VERSIEGELN

Versiegelung

MissPompadour Zum Versiegeln ist ein wasserbasierter transparenter Überzugslack für den Innenbereich.

- Kratz- und stoßfest
- Hochabriebfest
- Schnell trocknend und belastbar
- Gute Wasserfestigkeit und Reinigungsbeständigkeit
- Einheitlich mattes Aussehen
- Beständig gegen Speichel- und Schweißsimulanz
- Keine Vergilbung
- Sehr guter Verlauf und geschmeidige Verarbeitung
- Lösungsmittelarm und geruchsneutral

DAS PRODUKT

Strapazierfähige Versiegelung für den Innenbereich für fast alle Untergründe geeignet. Für gestrichenes Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), Fliesen und für ungestrichenes Holz.

GEBINDE	In 1 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Transparent
GLANZGRAD	Matt, ca. 45% 85°
BINDEMITTEL	PU-Acrylatdispersion
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	<p>Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunde, überstreichbar nach ca. 2-4 Stunden. Vollbelastbar nach 3 Tagen. Erste Nassreinigung und Auflegen von Teppichen nach 5 Tagen. Bitte beachten, dass darunterliegende frische Farbschichten die vollständige Aushärtung verlängern. Volle Belastbarkeit bei Versiegelung von frischen Farbschichten nach 14 Tagen.</p> <p>Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für dunkle Farbtöne gelten bei niedrigeren Temperaturen längere Trocknungszeiten als für Weiß und helle Farbtöne.</p>
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 30% Vol.
DICHTE BEI 20°C	ca. 1,038 g/cm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Leicht thixotrop

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	60° C
--------------------------------	-------

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinself mit Kunststoffborsten, kurzflorige Lackierrolle, Spritzgerät
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5% Wasser verdünnen
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Für Objekt und Umluft über +5°C. Bei Temperaturen unter +5°C und bei zu hoher Luftfeuchtigkeit kann es zu Störung der Filmbildung kommen. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10 m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	30 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 100 Mikron nasse Schichtdicke)

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC.
KONSERVIERUNGSTOFFE	Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Zum Versiegeln ist extrem niedrig. Deshalb kann die Versiegelung auch auf Kindermöbeln eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

GISCODE	BSW30
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

VERSIEGELUNG VON GESTRICHENEN UNTERGRÜNDE

- Mit Wandfarbe gestrichene Möbel
- Lackierte und beanspruchte Gegenstände
- Gestrichene Böden

Vorbereitung: Neue Farbschicht gründlich entstauben oder bei Altanstrichen feucht reinigen und trocknen lassen. Trocknungszeiten der Farbschicht beachten. Normalerweise ist eine Pause von 24 h vor der Versiegelung ausreichend. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Der Untergrund muss matt sein. Hochglänzende Lackflächen gründlich mattieren vor der Versiegelung.

Versiegelung: Zum Versiegeln zügig auftragen und nicht zu dünn ausstreichen. Wird ein frischer Farbanstrich versiegelt, verlängert sich die Zeit bis zur vollen Aushärtung auf etwa 14 Tage. Trockene Ansätze vermeiden.

Während der Heizperiode besonders auf eine staubfreie Umgebung achten. Vor dem Anstrich die Heizung abstellen und die umliegende Umgebung gründlich reinigen.

VERSIEGELUNG VON ROHEM HOLZ

- Treppenstufen
- Fußböden
- Tischplatten und Arbeitsflächen
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Oberfläche gründlich reinigen und sicherstellen, dass keine Wachsschicht, Ölschicht oder fettigen Verschmutzungen vorhanden sind.

Erstanstrich: Der erste Anstrich kann mit 10 – 15% Wasser verdünnt werden. Überstreichbar nach 2 – 4 Stunden.

Schlussanstrich: Unverdünnten Anstrich zügig auftragen und nicht zu dünn ausstreichen. Trockene Ansätze vermeiden. Der Anstrich ist nach 3 Tagen voll belastbar.

Zum Zeitpunkt des Drucks sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Sie gerne kostenlos zu Ihrem spezifischen Anwendungsfall. Sie finden alle Kontaktmöglichkeiten unter <https://www.misspompadour.de/kontakt/>. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 27.11.2023